


**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

09/1762039



Bescheinigung



4

Die BASF Aktiengesellschaft in Ludwigshafen/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Kationische Polymerisate und ihre Verwendung"

am 24. August 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Das angeheftete Stück ist eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlage dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig die Symbole C 08 F und A 61 K der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 20. September 1999
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Ebert

Aktenzeichen: 198 38 196.4


H 02.10.99

Patentansprüche

1. Kationische Polymerisate, erhältlich durch radikalische
5 Copolymerisation von

(a) 50 bis 70 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren der
Formel I

10




15

X = O, NR¹,
R¹ = H, C₁-C₈-Alkyl,
R² = tert.-Butyl,

(b) 5 bis 45 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren der
20 Formel II

20



25

mit n = 1 bis 3,

30

(c) 5 bis 40 Gew.-% eines monoethylenisch ungesättigten
Monomers mit mindestens einer aminhaltigen Gruppe,

wobei bis zu 20 Gew.-%, bezogen auf (a), (b) und (c),
des Monomeren (a) durch ein Monomer der Formel I mit
R² = C₈-C₂₂-Alkyl ersetzt sein können.

35

2. Polymerisate nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
sie erhältlich sind durch radikalische Copolymerisation von

(a) 51 bis 65 Gew.-% des Monomeren der Formel I,

40

(b) 7 bis 39 Gew.-% des Monomeren der Formel II,

(c) 10 bis 30 Gew.-% des aminhaltigen Monomeren.

45

615/97 Dp/gb 24.08.98

B.L.

H 02.10.99
2

3. Polymerisate nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Monomer (a) tert.-Butylacrylat, N-tert.-Butyl-acrylamid und/oder tert.-Butylmethacrylat bedeutet.
- 5 4. Polymerisate nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Monomer (b) Vinylpyrrolidon und/oder Vinylcaprolactam ist.
5. Polymerisate nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Monomer (c) Dimethylaminoalkyl-(meth)acrylat und/oder
10 Dimethylaminoalkyl-(meth)acrylamid ist.
6. Polymerisate nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Monomeren der Formel I mit $R^2 = C_8-C_{22}$ -Alkyl um N-Octylacrylamid, Lauryl(meth)acrylat oder Stearyl(meth)-
15 acrylat handelt.
7. Verwendung von Polymerisaten nach Anspruch 1 bis 6 für kosmetische Zubereitungen.
- 20 8. Verwendung nach Anspruch 7 als Festigerpolymer in Haarspray, Schaumfestiger, Haarmousse, Haargel oder Shampoos.
9. Kosmetikpräparate, enthaltend ein Polymer nach Anspruch 1 in einer Menge von 0,1 bis 30 Gew.-% bezogen auf das Präparat.
25
10. Kosmetikpräparate nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer mit einer einwertigen Säure, bevorzugt mit einer mehrwertigen Säure oder einer Polycarbonsäure, teil- oder neutralisiert wird, oder mit einem Quaternisierungsmittel quaternisiert wird.
30
11. Kosmetikpräparate nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer mit Phosphorsäure oder einem Säuregemisch mit Phosphorsäure teil- oder vollständig neutralisiert wird.
35
12. Verwendung von Polymerisaten nach einem der Ansprüche 1 bis 6 mit einer Glasktemperatur $> 25^\circ\text{C}$ und einem K-Wert von 25 bis 70, vorzugsweise 35 bis 50, für die Haarkosmetik.

40

45

M 02.10.99
3

13. Haarkosmetikpräparate, enthaltend

- (a) 0,2 bis 20 Gew.-% eines Polymers nach einem der Ansprüche 1 bis 6.
- (b) 0 bis 10 Gew.-% eines konventionellen Haarfestigerpolymers,
- (c) 0 bis 1 Gew.-% einer wasserdispergierbaren siloxanhaltigen Verbindung.
- (d) 30 bis 99,5 Gew.-% eines Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemisches aus Alkohol und Wasser.
- (e) 0 bis 60 Gew.-% eines Treibmittels aus Dimethylether und/oder Propan/Butan.
- (f) 0 bis 0,3 Gew.-% eines kosmetisch geeigneten Zusatzstoffes.

M 02.10.99
3

sehr klebrig und verlieren bei hoher Luftfeuchtigkeit an Festigungswirkung.

Anionische Polymere mit Propan/Butan-Verträglichkeit sind bereits
5 bekannt, unter anderem Polymere auf Basis von tert.-Butylacrylat bzw. tert.-Butylmethacrylat.

Die EP-A-379 082 beschreibt z.B. ein Haarfestigungsmittel,
enthalten als Filmbildner ein Copolymerisat, welches

10

- A) 75 bis 99 Gew.-% tert.-Butyl(meth)acrylat,
- B) 1 bis 25 Gew.-% (Meth)acrylsäure und
- C) 0 bis 10 Gew.-% eines weiteren radikalisch copolymerisierbaren hydrophoben Monomeren

15

einpolymerisiert enthält. Haarfestigungsmittel auf Basis dieser Copolymere, die nur die Komponenten A) und B) enthalten, machen das Haar zu hart und weisen eine zu geringe Propan/Butan-Verträglichkeit auf. Copolymere, die zusätzlich ein Monomer C) enthalten,
20 ten, sind bezüglich ihrer Auswaschbarkeit verbesserungswürdig.

Die DE-A-43 14 305 beschreibt wie die EP-A-379 082 ein Haarfestigerpolymer auf Basis von tert.-Butyl(meth)acrylat und (Meth)acrylsäure, welches 0 bis 60 Gew.-% eines C₁- bis

- 25 C₁₈-Alkyl(meth)acrylats oder einer Mischung davon mit N-C₁- bis -C₁₈-Alkyl(meth)acrylamiden einpolymerisiert enthält. Zusätzliche Monomere mit einer Kohlenstoffzahl von mehr als 8 führen zwar unter Umständen zu einer besseren Propan/Butan-Verträglichkeit, wobei jedoch gleichzeitig die Auswaschbarkeit deutlich ver-
30 schlechtert wird.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, neue kosmetische Mittel, insbesondere Haarbehandlungsmittel, zur Verfügung zu stellen, die neben den guten festigenden Eigenschaften
35 eine hohe Treibgasverträglichkeit aufweisen und im wesentlichen keinen "Flaking"-Effekt zeigen. Vorzugsweise sollen diese Mittel dem Haar Glätte und Geschmeidigkeit verleihen.

- Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß diese Aufgabe durch
40 kosmetische Mittel gelöst wird, die wenigstens ein wasserlösliches oder wasserdispergierbares kationisches Polymer enthalten, das erhältlich ist durch radikalische Polymerisation von

45

11.02.10.99


Kationische Polymerisate und ihre Verwendung

Beschreibung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft kationische Polymerisate, erhältlich durch radikalische Copolymerisation von


- 10 (a) 50 bis 70 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren der Formel I



15

X = O, NR¹,
R¹ = H, C₁-C₈-Alkyl,
R² = tert.-Butyl,

- 20 (b) 5 bis 45 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren der Formel II



25

mit n = 1 bis 3,

- 30 (c) 5 bis 40 Gew.-% eines monoethylenisch ungesättigten Monomers mit mindestens einer aminhaltigen Gruppe,

wobei bis zu 20 Gew.-%, bezogen auf (a), (b) und (c), des Monomeren (a) durch ein Monomer der Formel I mit R² = C₈-C₂₂-Alkyl ersetzt sein können.

35

In der Kosmetik werden Polymere mit filmbildenden Eigenschaften zur Festigung, Strukturverbesserung und Formgebung der Haare verwendet. Diese Haarbehandlungsmittel enthalten im allgemeinen eine Lösung des Filmbildners in einem Alkohol oder einem Gemisch
40 auf Alkohol und Wasser.

- Haarfestigungsmittel werden im allgemeinen in Form von wäßrig-alkoholischen Lösungen auf die Haare aufgesprüht. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels werden die Haare an den gegenseitigen
45 Berührungspunkten vom zurückbleibenden Polymer in der gewünschten Form gehalten. Die Polymere sollen einerseits so hydrophil sein, daß sie aus dem Haar ausgewaschen werden können, andererseits

11 02.10.99
2

aber sollen sie hydrophob sein, damit die mit den Polymeren behandelten Haare auch bei hoher Luftfeuchtigkeit ihre Form behalten und nicht miteinander verkleben. Um eine möglichst effiziente Haarfestigerwirkung zu erzielen, ist es außerdem
5 wünschenswert, Polymere einzusetzen, welche ein relativ hohes Molekulargewicht und eine relativ hohe Glasatemperatur (mindestens 15°C) besitzen.

Eine weitere Anforderung an Haarbehandlungsmittel ist, dem Haar
10 ein natürliches Aussehen und Glanz zu verleihen, z.B. auch dann, wenn es sich um von Natur aus besonders kräftiges und/oder dunkles Haar handelt.

Ein Nachteil vieler bekannter Haarfestigerpolymere ist der
15 sogenannte "Flaking"-Effekt, d.h. nach dem Auskämmen bleibt ein weißer, schuppenförmiger Rest auf dem Haar zurück. Dies wird von den Anwendern im allgemeinen als äußerst unangenehm empfunden. Der "Flaking"-Effekt tritt besonders deutlich bei Personen mit dunkler Haarfarbe und/oder besonders kräftigen Haaren auf. Die
20 Einsatzmöglichkeit von Haarfestigerformulierungen, die diesen Effekt aufweisen, ist somit insbesondere auf dem asiatischen Markt deutlich beeinträchtigt. Als mögliche Ursache für den "Flaking"-Effekt werden u.a. die chemische Struktur der eingesetzten Haarfestigerpolymere und insbesondere die Partikelgröße
25 des Sprays angesehen.

Neben den zuvor genannten Eigenschaften sollen Haarfestigerpolymere daher vorzugsweise eine hohe Treibgasverträglichkeit aufweisen, um eine Formulierung in Spraydosen unter möglichst hohem
30 Druck zuzulassen. Dies gilt sowohl für die klassischen Treibmittel auf Propan/Butan-Basis als auch für deren Ersatzstoffe, z.B. auf Dimethyletherbasis.

Kationische Haarfestigerpolymere sind beispielsweise aus
35 US 3,914,403 und 3,954,960 und US 4,057,533 bekannt.


Diese Polymere bestehen aus Vinylpyrrolidon, einem quaternierbaren Monomer, beispielsweise Dimethylaminoethylmethacrylat (DMAEMA) und gegebenenfalls einem weiteren Monomer.

40 WO 90/01920, WO 96/19966 und WO 96/20694 beschreiben Polymere aus Vinylpyrrolidon, einem quaternierbaren Monomer und bis zu 49 % eines weiteren hydrophoben Polymers.

45 Die Verträglichkeit dieser Polymere mit dem Treibmittel Propan/Butan ist jedoch nicht für alle gewünschten Anwendungen ausreichend. Außerdem sind die Produkte aufgrund des hohen VP-Anteils

11.02.10.99
4

(a) 50 bis 70 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren der Formel I




X = O, NR¹,

R¹ = H, C₁-C₈-Alkyl,

10 R² = tert.-Butyl,

(b) 5 bis 45 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren der Formel II



mit n = 1 bis 3,

20

(c) 5 bis 40 Gew.-% eines monoethylenisch ungesättigten Monomers mit mindestens einer aminhaltigen Gruppe,

wobei bis zu 20 Gew.-%, bezogen auf (a), (b) und (c), des Mono-
25 meren (a) durch ein Monomer der Formel I mit R² = C₈-C₂₂-Alkyl ersetzt sein können.

Als bevorzugte Monomere (a) kommen Verbindungen der Formel I in Betracht, in der R¹ H und CH₃ und X O und NH bedeuten; besonders
30 bevorzugt sind tert.-Butylacrylat, N-tert.-Butylacrylamid und/oder tert.-Butylmethacrylat.

Monomer I kann auch aus Mischungen mit unterschiedlicher Bedeutung von R¹ und X bestehen, wobei bevorzugt die Monomeren (a)
35 mit der Bedeutung X = NR¹ nur in Mengen bis zu 20 Gew.-% bezogen auf (a), (b) und (c) eingesetzt werden.

Das Monomer (a) wird bevorzugt in Mengen von 51 bis 65 Gew.-%, Monomer (b) bevorzugt in Mengen von 7 bis 39 Gew.-% und Monomer
40 (c) bevorzugt in Mengen von 10 bis 30 Gew.-% eingesetzt.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung umfaßt der Ausdruck "C₈-C₂₂-Alkyl" geradkettige, verzweigte und cyclische Alkylgruppen. Vorzugsweise handelt es sich dabei um geradkettige
45 und insbesondere um verzweigte Alkylgruppen.

5 00.10.99


- Als Monomer der Formel I, in der $R^2 = C_8-C_{12}$ -Alkyl bedeutet, sind die folgenden Verbindungen bevorzugt:
- n-Octyl(meth)acrylat, 1,1,3,3-Tetramethylbutyl(meth)acrylat, Ethylhexyl(meth)acrylat, n-Nonyl(meth)acrylat, n-Decyl(meth)acrylat, n-Undecyl(meth)acrylat, Tridecyl(meth)acrylat, Myristyl(meth)acrylat, Pentadecyl(meth)acrylat, Pamityl(meth)acrylat, Heptadecyl(meth)acrylat, Nonadecyl(meth)acrylat, Arrachinyl(meth)acrylat, Behenyl(meth)acrylat, Lignocerenyl(meth)acrylat, Cerotinyl(meth)acrylat, Melissinyl(meth)acrylat, Palmitoeinyl(meth)acrylat, Oleyl(meth)acrylat, Linolyl(meth)acrylat, Stearyl(meth)acrylat, Lauryl(meth)acrylat und Mischungen davon sowie n-tert.-Butyl(meth)acrylamid, n-Octyl(meth)acrylamid, 1,1,3,3-Tetramethylbutyl(meth)acrylamid, Ethylhexyl(meth)acrylamid, n-Nonyl(meth)acrylamid, n-Decyl(meth)acrylamid, n-Undecyl(meth)acrylamid, Tridecyl(meth)acrylamid, Myristyl(meth)acrylamid, Pentadecyl(meth)acrylamid, Palmityl(meth)acrylamid, Heptadecyl(meth)acrylamid, Nonadecyl(meth)acrylamid, Arrachinyl(meth)acrylamid, Behenyl(meth)acrylamid, Lignocerenyl(meth)acrylamid, Cerotinyl(meth)acrylamid, Melissinyl(meth)acrylamid, Palmitoleinyl(meth)acrylamid, Oleyl(meth)acrylamid, Linolyl(meth)acrylamid, Stearyl(meth)acrylamid, Lauryl(meth)acrylamid und Mischung davon.

Ganz besonders bevorzugt sind:

- 25 N-Octyl(meth)acrylamid, Laurylacryl(meth)acrylat und Stearyl(meth)acrylat, wobei der Ausdruck "(Meth)acrylat" die Methacrylate und Acrylate einschließt.

Monomere (b) sind Verbindungen der Struktur II

30



35

mit $n = 1$ bis 3 ,


bevorzugt sind Vinylpyrrolidon (VP), Vinylcaprolactam (VCap) oder Mischungen davon.

40

45

11 02.10.59
6

Ein Teil von (II), bis zu 4 Gew.-%, bezogen auf die gesamten (a) + (b) + (c), kann durch ein hydrophiles nichtionisches Monomer der Struktur III ersetzt sein



- 10 $\text{R}' = \text{H}, \text{CH}_3$
 $\text{X} = \text{O}, \text{NH}$
 $m = 0 \text{ bis } 50$
 $n = 0 \text{ bis } 50$
 $m + n \geq 5$


- 15 $\text{R}'' = \text{H}, \text{C}_1\text{-C}_{22}\text{-Alkyl oder Phenyl.}$

In der Formel III bedeutet R'' bevorzugt ein Wasserstoffatom und eine $\text{C}_1\text{-4}$ -Alkylgruppe, wobei eine Methylgruppe insbesondere bevorzugt ist. Beispiele eines solchen (Meth)acrylat-Monomers umfassen

- 20 Hydroxy(meth)acrylat, Hydroxypropyl(meth)acrylat, Polyethylenglycolmono(meth)acrylat, Polypropylenglycolmono(meth)acrylat, Methoxypolyethylenglycol(meth)acrylat, Methoxypolypropylenglycolmono(meth)acrylat, Ethoxypolyethylenglycolmono(meth)acrylat, Butoxypolyethylenglycolmono(meth)acrylat und Phenoxypropylenglycolmono(meth)acrylat.
- 25 glycolmono(meth)acrylat.

Als Monomere (c) werden solche Monomere eingesetzt, die mindestens eine monoethylenisch ungesättigte Gruppe und mindestens eine aminhaltige Gruppe besitzen.

- 30 Bevorzugte Monomere (c) sind Verbindungen, dargestellt durch die folgende allgemeine Struktur IV



wobei

- 40 $\text{R}' = \text{H}, \text{CH}_3$
 $\text{X} = \text{O}, \text{NH}$
 $\text{R}''', \text{R}'''' = \text{gleich oder verschieden sind und für}$
 $\text{CH}_3, -\text{C}_2\text{H}_5, -\text{C}_3\text{H}_7, -\text{C}_4\text{H}_9, \text{-tert.-C}_4\text{H}_9 \text{ stehen können}$
 45 p $= 1 \text{ bis } 5$

H 02.10.99
7

Besonders geeignete Monomere (c) sind:

- N,N-Dimethylaminoethyl(meth)acrylat
- N,N-Dimethylaminopropyl(meth)acrylat
- N,N-Dimethylaminoethyl(meth)acrylamid
- 5 - N,N-Dimethylaminopropyl(meth)acrylamid.

Ganz besonders geeignete Monomere (c) sind:

- N,N-Dimethylaminoethylmethacrylat
- N,N-Dimethylaminoethylmethacrylamid
- 10 • N,N-Dimethylaminopropylmethacrylamid.

Die Monomeren (c) werden in Mengen von 5 bis 40, bevorzugt 10 bis 30 Gew.-% eingesetzt.

- 15 Die Monomeren der Gruppen (a) bis (c) können jeweils einzeln oder im Gemisch mit weiteren Monomeren der gleichen Gruppe eingesetzt werden.

- 20 Die Herstellung der Polymerisate kann nach den an sich bekannten Verfahren der radikalisch initiierten Polymerisation, z.B. durch Lösungspolymerisation, Emulsionspolymerisation, Suspensionspolymerisation, Fällungspolymerisation, Umgekehrte Suspensionspolymerisation oder Umgekehrte Emulsionspolymerisation erfolgen, ohne daß die verwendbaren Methoden darauf beschränkt sind.

- 25 Vorzugsweise erfolgt die Herstellung als Lösungspolymerisation in Lösungsmitteln wie Wasser, Methanol, Ethanol, Isopropanol oder Mischungen dieser Lösungsmittel. Man wählt die Mengen an Monomeren und Lösungsmitteln zweckmäßigerweise so, daß 30 bis 30 70 gew.-%ige Lösungen entstehen.

Die Polymerisation erfolgt üblicherweise bei Temperaturen von 50 bis 140°C und bei Normaldruck oder unter Eigendruck.

- 35 Als Initiatoren für die radikalische Polymerisation können die hierfür üblichen wasserlöslichen und wasserunlöslichen Peroxo- und/oder Azo-Verbindungen eingesetzt werden, beispielsweise Alkali- oder Ammoniumperoxidisulfate, Dibenzoylperoxid, tert.-Butylperpivalat, tert.-Butyl-per-2-ethylhexanoat, Di-tert.-butylperoxid, tert.-Butylhydroperoxid, Azo-bis-isobutyronitril, Azo-bis-(2-amidinopropan)dihydrochlorid oder 2,2'-Azo-bis-(2-methylbutyronitril). Geeignet sind auch Initiatormischungen oder Redox-Initiator-Systeme wie Ascorbinsäure/Eisen(II)sulfat/Natriumperoxodisulfat, tert.-Butylhydroperoxid/Natriumsulfit, tert.-Butylhydroperoxid/Natriumhydroxymethansulfinat. Die Initiatoren können 45 in den üblichen Mengen eingesetzt werden, beispielsweise in

H 0.10.99
8

Mengen von 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die Menge der zu polymerisierenden Monomeren.

Die Kosmetikpräparate enthalten bevorzugt 0,2 bis 20 Gew.-% des
5 Polymers.

Die Polymeren in den Kosmetikpräparaten werden bevorzugt entweder mit einer einwertigen Säure, besonders bevorzugt mit einer mehrwertigen Säure oder einer Polycarbonsäure, teil- oder
10 neutralisiert, oder mit einem Quaternisierungsmittel (Alkylhalogenid oder Dialkylsulfat) in üblicher Weise quaternisiert.

Das Polymerisat wird insbesondere mit Phosphorsäure oder Säuregemisch mit Phosphorsäure teil- oder vollständig neutralisiert.
15

Als Säuren können eingesetzt werden organische Säuren (z.B. Milchsäure, Weinsäure, Citronensäure) oder mineralische Säuren (z.B. Salzsäure, H_2SO_4 , H_3PO_4).

20 Um den Rest-Vinyllactam (VP oder VCap)-Gehalt niedrig zu erhalten, wird die Produktlösung nach der Polymerisation mit 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)hexan (Trigonox 101) bei ca. 130°C/3-10 h nachpolymerisiert. Damit wird der Restgehalt an Vinyllactam-Monomeren auf < 100 ppm gesenkt.

25 Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Polymerisate für kosmetische Zubereitung, insbesondere als Festigerpolymer in Haarspray, Schaumfestiger, Haarmousse, Haargel und Shampoos. Aber auch in anderen kosmetischen Formulierungen wie
30 Nagellacken lassen sich die erfindungsgemäßen Polymere einsetzen.

Die erfindungsgemäßen Polymerisate weisen bevorzugt eine Glas-temperatur von über 25°C und einen K-Wert von 25 bis 70, vorzugsweise 25 bis 50 (gemessen nach Fikentscher) auf.

35 Die Erfindung betrifft außerdem Haarkosmetikpräparate, enthaltend

(a) 0,2 bis 20 Gew.-% eines Polymers nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

40 (b) 0 bis 10 Gew.-% eines konventionellen Haarfestigerpolymers,

(c) 0 bis 1 Gew.-% einer wasserdispergierbaren siloxanhaltigen Verbindung.


45

10.02.10.99

- (d) 30 bis 99,5 Gew.-% eines Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemisches aus Alkohol, insbesondere Ethanol, und Wasser.
- (e) 0 bis 60 Gew.-% eines Treibmittels aus Dimethylether und/oder Propan/Butan.
- (f) 0 bis 0,3 Gew.-% eines kosmetisch geeigneten Zusatzstoffes.

Man kann die erfindungsgemäß zu verwendenden Polymere auch mit herkömmlichen Haarkosmetik-Polymeren abmischen, falls spezielle Eigenschaften eingestellt werden sollen. Als herkömmliche Haarkosmetik-Polymere eignen sich beispielsweise

- kationische (quaternisierte) Polymere, z.B. kationische Polyacrylatcopolymere auf Basis von N-Vinyllactamen und deren Derivaten (N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaprolactam etc.) sowie übliche kationische Haarconditionerpolymere, z.B. Luviquat® (Copolymer aus Vinylpyrrolidon und Vinylimidazoliummethochlorid), Luviquat® Hold (Copolymerisat aus quaternisiertem N-Vinylimidazol, N-Vinylpyrrolidon und N-Vinylcaprolactam), Merquat® (Polymer auf Basis von Dimethyldiallylammoniumchlorid), Gafquat® (quaternäre Polymere, die durch Reaktion von Polyvinylpyrrolidon mit quaternären Ammoniumverbindungen entstehen), Polymer JR (Hydroxyethylcellulose mit kationischen Gruppen), Polyquaternium-Typen (CTFA-Bezeichnungen) etc.;
- nicht-ionische, wasserlösliche bzw. wasserdispergierbare Polymere oder Oligomere, wie Polyvinylcaprolactam, z.B. Luviskol Plus (BASF), oder Polyvinylpyrrolidon und deren Copolymere, insbesondere mit Vinylestern, wie Vinylacetat, z.B. Luviskol VA 37 (BASF); Polyamide, z.B. auf Basis von Itaconsäure und aliphatischen Diaminen;
- amphotere oder zwitterionische Polymere, wie die unter den Bezeichnungen Amphomor® (Delft National) erhältlichen Octylacrylamid/Methylmethacrylat/tert.-Butylaminoethylmethacrylat/2-Hydroxypropylmethacrylat-Copolymere sowie zwitterionische Polymere, wie sie beispielsweise in den deutschen Patentanmeldungen DE 39 29 973, DE 21 50 557, DE 28 17 369 und DE 37 08 451 offenbart sind. Acrylamidopropyltrimethylammoniumchlorid/acrylsäure- bzw. -Methacrylsäure-Copolymerisate und deren Alkali- und Ammoniumsalze sind bevorzugte zwitterionische Polymere. Weiterhin geeignete zwitterionische Polymere sind Methacroylethylbetain/Methacrylat-Copolymere, die unter der Bezeichnung Amersette® (AMERCHOL) im Handel erhältlich sind;



- nichtionische, siloxanhaltige, wasserlösliche oder -dispergierbare Polymere, z.B. Polyethersiloxane, wie Tegopren® (Fa. Goldschmidt) oder Belsil® (Fa. Wacker).

- 5 Die erfindungsgemäß zu verwendenden Polymere eignen sich allgemein als Haarfestigerpolymer mit Konditionierungswirkung in kosmetischen Zubereitungen, vor allem in haarkosmetischen Zubereitungen wie Haarkuren, Haarlotionen, Haarspülungen, Haar-emulsionen, Spitzenfluids, Egalisierungsmitteln für Dauerwellen,
- 10 'Hot-Oil-Treatment'-Präparate, Conditioner, Shampoos, Festiger-lotionen oder Haarsprays.

Je nach Anwendungsgebiet können die haarkosmetischen Zubereitungen als Spray, Schaum, Gel, Gelspray oder Mousse

- 15 appliziert werden. Bevorzugt ist die Verwendung als Haarspray.

Die haarkosmetischen Zubereitungen können neben den erfindungsgemäßen Polymeren und geeigneten Lösungsmitteln wie Wasser oder Wasser/Alkohol-Gemischen noch in der Kosmetik übliche Zusätze wie

20 Emulgatoren, Konservierungsmittel, Parfümöle, Pflegestoffe wie Panthenol, Collagen, Vitamine, Eiweißhydrolysate, Stabilisatoren, pH-Wert-Regulatoren, Farbstoffe und weitere übliche Additive enthalten.

- 25 Allgemeine Herstellungsvorschrift (Lösungspolymerisation)

Beispiel 1

- 30 Zulauf 1: 1200 g Monomergemisch aus 612 g tert.-Butylacrylat, 120 g Dimethylaminopropylacrylamid und 468 g Vinylpyrrolidon
- Zulauf 2: 2,4 g Wako V59 = 2,2'-Azobis(2-methylbutyronitril) in 450 g Ethanol
- Zulauf 3: 3,6 g Wako V59 in 90 g Ethanol
- 35 Zulauf 4: 77 g 40 %ig (in Ethanol) Phosphorsäure

Eine Mischung aus 240 g Zulauf 1, 60 g Zulauf 2 und 270 g Ethanol wurde auf 75°C erwärmt. Nach dem Anspringen der Polymerisation, erkennbar an einer Viskositätserhöhung, wurde der Rest des

- 40 Zulaufs 1 in 4 h und Zulaufs 2 in 5 h bei 78°C unter Rühren zugegeben und noch 4 g bei 80°C polymerisiert. Nach Zudosierung von Zulauf 3 in 1/2 h wurde das Produkt 8 g/80°C nachpolymerisiert. Bei einer Temperatur von etwa 40°C unter Rühren wurde
- 45 gelbe Lösung.
- Zulauf 4 in ca. 30 min zudosiert. Man erhielt eine klare hell-

11

02.10.99

02.10.99

Analog können die anderen Produkte der folgenden Tabelle hergestellt werden. Die Polymere haben einen K-Wert (gemessen in 1 %iger ethanolischer Lösung) von 37 bis etwa 45 und eine Pro/Bu-Verträglichkeit > 60 %.

5

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Werte für die Zusammensetzung (Gew.-%), die Curl-Retention, die Festigung, das "Flaking" und die Filmeigenschaften (die Klebrigkeit, die Auswaschbarkeit und den Griff).

10

Beispiele

15

20

25

| | TBA | TMBA | NtBAM | SMA | DMAPMA | VP | VCap | Curl *) Reten- tion [%] | Festi- gung *) | Fla- king *) | Film *) Klebrig./ Auswasch/ Griff |
|---|-----|------|-------|-----|--------|----|------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| 1 | 51 | -- | -- | -- | 10 | 39 | -- | 75 | 2 | 2 | 2 / 2 / 1-2 |
| 2 | 55 | -- | -- | -- | 15 | 30 | -- | 79 | 1-2 | 1-2 | 1-2 / 1-2 / 1-2 |
| 3 | 40 | 15 | -- | -- | 16 | 29 | -- | 83 | 1-2 | 2 | 1-2 / 2 / 2 |
| 4 | 40 | -- | 15 | -- | 16 | 29 | -- | 87 | 1-2 | 2 | 1-2 / 2 / 1-2 |
| 5 | 45 | -- | -- | 10 | 16 | 29 | -- | 83 | 1-2 | 1 | 2 / 2 / 1 |
| 6 | 55 | -- | -- | -- | 17 | 28 | -- | 87 | 1-2 | 1 | 1-2 / 1-2 / 1 |
| 7 | 59 | -- | -- | -- | 23 | 18 | -- | 71 | 1-2 | 1-2 | 2 / 1 / 1-2 |
| 8 | 63 | -- | -- | -- | 30 | 7 | -- | 76 | 2 | 2 | 2-3 / 1 / 1-2 |
| 9 | 60 | -- | -- | -- | 30 | -- | 10 | 80 | 1-2 | 2 | 1-2 / 1-2 / 1-2 |

*) Curl retention, Festigung, Flaking und Film wurden von der VOC 95-aerosol Haarspray-Formulierung (mit 50 Tl. Pro/Bu.) ermittelt

30

TBA: tert.-Butylacrylat
TMBA: tert.-Butylmethacrylat
NtBAM: tert.-Butylacrylamid
SMA: Stearinmethacrylat

VP: Vinylpyrrolidon
VCap: Vinylcaprolactam
DMAPMA: Dimethylaminopropylmethacrylamid

35

Die Curl-Retention ist ein Maß für die haarfestigende Wirkung unter extremen klimatischen Bedingungen. Sie wird im Modellversuch an Haarlocken gemessen, die durch eine übliche Wasserwelle an ca. 15 cm langen Haaren erzeugt und mit der jeweiligen Sprayzubereitung aus 10 cm Entfernung 4 sec lang besprüht worden sind.

40

Nach einer Verweilzeit von 5 h der aufgehängten Locken in einer Klimakammer bei 25°C und 90 % relativer Luftfeuchtigkeit wird die relative Verformung (Aufweitung) der Locken, bezogen auf ihre ursprüngliche Form, bestimmt. Ein hoher Wert bedeutet eine hohe Festigungswirkung, d.h. bei 100 % bliebe die ursprüngliche Form

45

vollständig erhalten.

12

12

12

12

Die Festigungstest (die Stärke der Festigung eines Polymers die Haare am Modellkopf), der Flaking (Restpolymer am Haar nach dem Ausbürsten), die Klebrigkeit, die Auswaschbarkeit des Polymers aus dem Haar und der Griff (das Anfühlen des behandelten Haares) wurden jeweils mit Noten von 1 bis 4 von Fachleuten beurteilt; dabei bedeutet:

- 1 = sehr gut
- 2 = gut
- 3 = noch gut
- 4 = schlecht

10

Anwendungstechnische Beispiele

◦ Aerosole Haarsprays:

15

VOC 95 = Polymer Nr. 1 bis 9 5 Tl.
Ethanol 55 Tl.
Pro/Bu 40 Tl.
Zusatz: Silikon, Parfum

20

VOC 95 = Polymer Nr. 1 bis 9 5 Tl.
Ethanol 45 Tl.
Pro/Bu 50 Tl.
Zusatz: Silikon, Parfum

25

VOC 80 = Polymer Nr. 1 bis 9 5 Tl.
Wasser 15 Tl.
Ethanol 40 Tl.
DME 40 Tl.

30

Zusatz: Silikon, Parfum

VOC 55 = Polymer Nr. 1 bis 9 3 Tl.
Wasser 42 Tl.
Ethanol 15 Tl.
DME 40 Tl.

35

Zusatz: Silikon, Parfum

◦ Pumpsprays:

40

VOC 95 = Polymer Nr. 1 bis 9 5 Tl.
Ethanol 95 Tl.
Zusatz: Silikon, Parfum

45

VOC 80 = Polymer Nr. 1 bis 9 5 Tl.
Wasser 15 Tl.
Ethanol 80 Tl.
Zusatz: Silikon, Parfum

M 02.10.99

Kationische Polymerisate und ihre Verwendung


Zusammenfassung

5

Kationische Polymerisate, erhältlich durch radikalische Copolymerisation von

(a) 50 bis 70 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren der Formel I


10



15

X = O, NR¹,
R¹ = H, C₁-C₈-Alkyl,
R² = tert.-Butyl,

20 (b) 5 bis 45 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren der Formel II



25

mit n = 1 bis 3,

(c) 5 bis 40 Gew.-% eines monoethylenisch ungesättigten Monomers mit mindestens einer aminhaltigen Gruppe,

30

wobei bis zu 20 Gew.-%, bezogen auf (a), (b) und (c), des Monomeren (a) durch ein Monomer der Formel I mit R² = C₈-C₂₂-Alkyl ersetzt sein können.

35

40

45